



Эркерная смесь Olimix-E1

СТО 13706960-035-2018

Информационный лист

СВОЙСТВА

- Смесь изготавливается из оливинового концентрата.
- Относится к группе негорючих материалов.
- Имеет низкую теплопроводность.
- Биологически стойкая, не подвергается гниению.
- Отличается удобством и простотой при проведении работ.

ТИП

Эркерная смесь Olimix-E1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Температура применения смеси стартовой до 1750 °С.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Засыпка эркера электродуговых печей.

Наименование показателя	Норма
Предельно допустимая температура применения, °С	1750
Массовая доля на прокаленное вещество, %	
MgO, не менее	45,0
SiO ₂ , не более	45,0
Зерновой состав, мм	2 - 6
- проход через сито 1 мм, %, не более	10
- остаток на сите 6 мм, %, не более	5