



Масса буферная огнеупорная Olimix-B1

СТО 13706960-004-2018

Информационный лист

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- В качестве засыпной или набивной массы для выполнения буферного слоя в футеровке сталеразливочных ковшей.

ТИП

Сухая буферная масса

ОПИСАНИЕ

Буферная масса упаковывается в мягкие контейнеры для сыпучих продуктов (МКР) с полиэтиленовым вкладышем, либо в бумажные мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Максимальная рабочая температура 1750°C.

Наименование показателя	Норма
Химический состав, %	
MgO , не менее	45,0
SiO ₂ , не более	45,0
Максимальная рабочая температура, °C	До 1800
Потери при прокаливании, %, не более	2
Зерновой состав:	10
Остаток на сетке №3.2, %, не более	