



Стартовая смесь оливиновая для сталеразливочного ковша Olimix-S1

СТО 13706960-008-2018

Информационный лист

СВОЙСТВА

- Стартовая смесь изготавливается из оливинового концентрата.
- Относится к группе негорючих материалов.
- Имеет низкую теплопроводность.
- Биологически стойкая, не подвергается гниению.
- Отличается удобством и простотой при проведении работ.

ТИП

Стартовая смесь марки Olimix-S1.

ОПИСАНИЕ

Поставка осуществляется в бумажных мешках от 15 до 25 кг, которые укладываются в картонные коробки, установленные на деревянные поддоны.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Температура применения стартовой массы до 1750°C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для засыпки сталевого выпускного канала сталеразливочного ковша.

Наименование показателя	Норма
Огнеупорность, °С, до	1750
MgO, не менее	45
SiO ₂ , не более	45
Проход через сито 0,2 мм, не более	10
Остаток на сите 2 мм, не более	5