

PROCESOS DE IMPRESIÓN:

TIPO DE PROCESO	RECOMENDACIONES	RPD CALIBRES 4-8	RPD CALIBRES 10-16
IMPRESIÓN OFFSET	Tintas estándar	✓	✓
	Tintas base soya	✓	✓
	Tintas UV	✓	✓
	Unidades de secado infrarrojo	Apagada	Apagada
	Conductividad	800-1800	800-1800
	Polvo antirrepinte	✓	✓
	Solución de la fuente	4.5 - 5	4.5 - 5
	Tack de la tinta	máx. 3% de aditivo	máx. 3% de aditivo
	Barniz máquina	✓	✓
	Recomendable secar en postetas cuando hay mucha carga de tinta	500 hojas	200-500 hojas
	Tiempo de secado	6 hrs. máximo	24 hrs. máximo

*No excederse en puntos de agua