

INTERCOMO PP 50 providna tc (885)

Providan, sjajan, biaksijalno orijentisan polietilenski film sa gornjim zaštitnim slojem

Specifikacije

Gramaza	Približno 45 g/m ²	ISO 536
Debljina	Približno 50 µm	ISO 534
Elastičnost MD	Približno 110 N/mm ²	ISO 527
Elastičnost CD	Približno 90 N/mm ²	ISO 527
Površinski sjaj Ugao: 20° perpendikularan	Približno 110 %	DIN 67530
Providnost	Približno 93 %	DIN 53147

Primena i upotreba

Zahvaljujući posebnoj površinskoj obradi, sjajna površina INTERCOMO PP 50 prozirnog tc-a nudi odličan kvalitet otiska u svim tradicionalnim metodama štampanja. Premaz na zadnjoj strani osigurava savršeno nanošenje lepka. Stoga je ovaj proizvod savršen za svaku zahtevnu upotrebu uklanjanja etiketa. INTERCOMO PP 50 providni tc savršen je za proizvodnju optički pretenciozne, sjajne etikete. Iz razloga recikliranja ove nalepnice se poželjno koriste na PP površinama. INTERCOMO PP 50 providni tc je posebno pogodan za etiketiranje kozmetičkih proizvoda, sredstava za čišćenje itd. kao i za aplikacije koje zahtevaju otpornost na hemikalije ili vremenske uslove.

Propisi o kontaktu sa hranom

Ovaj film sa premazom nije u skladu sa članom 5 Evropske Uredbe (EZ) br. 1935/2004 * o materijalima i predmetima namenjenim za kontakt sa hranom. Provera podobnosti za predviđene svrhe i mere upravljanja rizikom podleže onome ko stavi konačni proizvod u promet. Sve izjave odgovaraju našem trenutnom stanju znanja i bazirane su na informacije naših dobavljača materijala. * Uredba (EZ) br. 1935/2004 od 27. oktobra 2004. godine

Sve izjave, tehničke informacije i preporuke u vezi sa proizvodima INTERCOMO d.o.o. date su u dobroj nameri i temelje se na testovima za koje verujemo da su pouzdani, ali ne predstavljaju nikakvu garanciju. Ne dajemo garancije u pogledu pogodnosti proizvoda za određenu aplikaciju, korisnik treba sam testirati. Ukoliko nije drugačije pismeno naglašeno, prihvatamo samo odgovornost u okviru naših Opštih uslova isporuke i plaćanja.