

INTERCOMO beli (601)

Bela, mašinski obrađena etiketa

Specifikacije

Gramaza	Približno 70 g/m ²	ISO 536
Debljina	Približno 67 µm	ISO 534
Elastičnost MD	Približno 83 N/15 mm	DIN 53112
Elastičnost CD	Približno 43 N/15 mm	DIN 53112
Krutost MD	Približno 150 mN	DIN 53121
Krutost CD	Približno 77 mN	DIN 53121
Belina	Približno 83 %	ISO 2471

Primena i upotreba

Mašinski obrađena površina izbeljenog INTERCOMO beli (601) nudi izvrstan kvalitet otiska svim tradicionalnim metodama štampanja. Materijal je podjednako pogodan za termo transfer štampu i na taj način je univerzalno primenjiv. Takođe je savršen za laserske štampače. Rok trajanja proizvoda sa kombinacijom lepka 92C, 92K, 62K, 42N i 42R ograničeno je na godinu dana nakon proizvodnje.

Propisi o kontaktu sa hranom

Ovaj rad je odobren od strane Deutsche Empfehlung BfR XXXVI. Ova ocena rada prema do podnetog uzorka materijala može se sigurno koristiti za pakovanje hrane. Može stajati direktno u kontaktu sa suvom i masnom hranom. (Institut za istraživanje i razvoj ISEGA, Aschaffenburg).

Sve izjave, tehničke informacije i preporuke u vezi sa proizvodima INTERCOMO d.o.o. date su u dobroj nameri i temelje se na testovima za koje verujemo da su pouzdani, ali ne predstavljaju nikakvu garanciju. Ne dajemo garancije u pogledu pogodnosti proizvoda za određenu aplikaciju, korisnik treba sam testirati. Ukoliko nije drugačije pismeno naglašeno, prihvatamo samo odgovornost u okviru naših Opštih uslova isporuke i plaćanja.