

# SEMI GLOS ekstra premaz (242)

Bela etiketa, prevučena semi glos premazom sa jedne strane, PEFC sertifikovano

## Specifikacije

Gramaza	Približno 80 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Debljina	Približno 68 µm	ISO 534
Elastičnost MD	Približno 80 N/15 mm	DIN 53112
Elastičnost CD	Približno 39 N/15 mm	DIN 53112
Krutost MD	Približno 170 mN	DIN 53121
Krutost CD	Približno 90 mN	DIN 53121
Površinski sjaj Ugao: 60° perpendikularan	Približno 22 GU	
Belina	Približno 88,00 %	ISO 2471

## Primena i upotreba

Polusjajna površina prevučena SG premazom nudi odličan kvalitet otiska sa svim tradicionalnim metodama štampanja. Materijal je pogodan za visokokvalitetne etikete sa višebojnim otiskom kao kao i za termo transfer štampanje.

Celuloza za ovaj rad potiče od sertifikovanog PEFC upravljanja šumama. Ovo garantuje poboljšanja održivog upravljanja šumama u pogledu ekoloških, socijalnih i ekonomskih standarda.

Rok trajanja sledećih kombinacija lepka 92C, 92K, 62K, 42N i 42R je ograničen na jednu godinu nakon proizvodnje.

## Preporučeno skladištenje

Čuvanje na temperaturi od 20 ± 5 °C, relativna vlažnost 45 ± 5% i tamno skladište se preporučuje. Vlaga, toplota i direktna sunčeva svetlost se moraju izbegavati.

Propisi o kontaktu sa hranom. Rad je u skladu sa BfR XXXVI preporukama za direktan kontakt sa suvom i nemasnom hranom.

Sve izjave, tehničke informacije i preporuke u vezi sa proizvodima INTERCOMO d.o.o. date su u dobroj nameri i temelje se na testovima za koje verujemo da su pouzdani, ali ne predstavljaju nikakvu garanciju. Ne dajemo garancije u pogledu pogodnosti proizvoda za određenu aplikaciju, korisnik treba sam testirati. Ukoliko nije drugačije pismeno naglašeno, prihvatamo samo odgovornost u okviru naših Opštih uslova isporuke i plaćanja.