



**DETALE  
CPH**

# KC14

---

Easy to apply and pleasing to your senses.  
Share your story #detalecph



## **Del dit DETALE-projekt** <sup>DK</sup>

---

Del dit helt eget DETALE projekt eller find massevis af inspiration i andres projekter på Instagram under #detalecph. Vi modtager meget gerne billeder til deling på [hello@detalecph.com](mailto:hello@detalecph.com)

## **Del ditt DETALE-prosjekt** <sup>NO</sup>

---

Del ditt helt eget DETALE prosjekt eller finn masse inspirasjon i andres prosjekter på instagram under #detalecph. Vi vil gjerne motta bilder som vi kan dele, på [hello@detalecph.com](mailto:hello@detalecph.com)

## **Dela ditt DETALE-projekt** <sup>SE</sup>

---

Dela ditt helt eget DETALE-projekt eller hitta massor av inspiration i andras projekt på instagram under #detalecph. Vi tar gärna emot bilder för delning på [hello@detalecph.com](mailto:hello@detalecph.com)

## **Share your DETALE-project** <sup>UK</sup>

---

Share your DETALE project or find lots of inspiration from other projects on instagram #detalecph. We are happy to receive pictures to share at [hello@detalecph.com](mailto:hello@detalecph.com)

## Du trenger

---

2 sparkelspader på ca. 15 cm-35 cm  
Sandpapir korn 180-220  
Tildekning, f.eks. papp, plast og maskeringsteip  
En myk støvkost  
Mikrofiberklut til Topcoat (evt. håndsprøyte)

## Forberedelse

---

Veggen skal være jevn, tørr, bæredyktig og ensartet sugende. Er du i tvil bør veggen grunnes først. Få eventuelt ytterligere rådgivning hos din DETALE-forhandler. Det er viktig å dekke til grundig så uønskete sparkelflekker unngås. Slipearbeidet mellom påføringen av lagene med sparkel støver.

## Slitestyrke og holdbarhet

---

KC14 herdes først etter 2-3 uker. Vær oppmerksom på at veggen aldri blir helt hard og derfor kan være utsatt for støt og riper. Ved 2 lag med Topcoat, oppnås en støavvisende overflate som tilsvarer malingsglans 10. Dvs. at veggene kan vaskes. Vi anbefaler ikke å bruke KC14 bak komfyren, da overflaten ikke er motstandsdyktig mot fettmerker.

KC14 kan vedlikeholdes med Topcoat. Tilsett 5-10% Topcoat til vaskevannet etter behov. Veggen rengjøres ellers med milde rengjøringsmidler.

God fornøyelse med ditt KC14 prosjekt. Husk å nyte den kreative prosessen like mye som ditt personlige resultat.



# 1

Sett opp maskeringsteip i forhold til det areal som skal sparkles. Hele veggen sparkles i en omgang. Vær oppmerksom på at flekksparkling og overganger vil ses tydelig. Laget påføres i et jevnt, dekkende lag av 2-3 mm tykkelse. Fjern maskeringsteipen før sparkelen tørker. La veggen tørke i minimum 16 timer.

**Tips: Effekten fremkommer av måten det sparkles på. Sørg for å sparkle i jevne buer og unngå å sparkle i samme retning.**

# 2

Slip eventuelle kanter og flekker vekk før det andre laget med sparkel påføres. Vi anbefaler korn 180 til dette. Hele arealet tørkes av med en myk kost.

Sett nok en gang maskeringsteip opp. Hele veggen sparkles i en omgang. Det andre laget må ikke være for tynt, da det blir en risiko for å slipe gjennom og gi synlige flekker. Fjern maskeringsteipen før sparkelen tørker og la deretter veggen tørke i minimum 16 timer.

# 3

Sørg for at veggen er helt tørr før sliping påbegynnes. Tildekk grundig, også møbler da slipearbeidet støver mye. Hele det sparklede arealet håndslipes forsiktig i sirkler med korn 180-220, inntil overflaten er ensartet. Unngå å slipe gjennom da dette vil tydelig synes. Slipemaskin må ikke benyttes! Hele arealet tørkes av med en myk kost. La tildekningen forbli til neste trinn, da Topcoaten er veldig vanskelig å fjerne fra uønskede steder..

# 4

Sett nok en gang maskeringsteip opp. Dupp Topcoat på med en mikrofiberklut i to omganger, med 1-2 timers mellomrom. Hele arealet utføres på en gang. Løpere sees tydelig og bør unngås. La Topcoaten tørke i 2-3 timer, og finslip arealet med korn 220 etterfølgende, for å oppnå glatt-  
het. Støv tørkes av med en fuktig klut.

**Tips: Håndsprøyte kan brukes. Sprøyt kun små arealer av gangen og jevn ut med mikrofiberklut før Topcoaten setter seg. Et tredje lag kan påføres hvis arealet er utsatt for slitasje.**

detalecph.com

@detalecph

hello@detalecph.com