

ESTROLITH[®] - Finish

Farbe: milchig weiß

Kurzbeschreibung

Finish ist eine wasserverdünnbare, unverseifbare, lösungsmittelfreie Kunstharzdispersion zur Nachbehandlung von frisch verlegten Zementestrichen und Beton-Bodenflächen.

Anwendungsbereich

Finish dient ausschließlich der Nachbehandlung von Zement gebundenen Estrichen und Betonböden, sowie Hartstoff-Estrichen.

Wirkungsweise

Finish verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Estrichs bzw. Beton, d.h. die Verdunstung des Anmachwassers an der Bauteiloberfläche wird herabgesetzt und zeitlich verzögert.

Die Hydratation des Zements im oberflächennahen Bereich wird hierdurch begünstigt. Dies führt zu einer Erhöhung der Abriebfestigkeit. Erfolgt der Auftrag von **Finish** unmittelbar vor dem letzten maschinellen Glättvorgang, wird das Nachbehandlungsmittel gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt und eingearbeitet, so dass es hierdurch zu keiner Filmbildung kommt.

Wird **Finish** auf den bereits begehbaren, jedoch noch frischen Estrich aufgetragen, kann es - insbesondere bei überschüssigem oder ungleichmäßigem Materialauftrag - zu Bildung eines Kunstharzfilmes an der Oberfläche kommen.

Bei der letztgenannten Arbeitsweise ist eine Prüfung der Haftzugfestigkeit vorzunehmen, bevor der Estrich bzw. Beton mit einer Beschichtung versehen werden.

Verarbeitung

Beim Auftrag des Nachbehandlungsmittels vor dem letzten Glättvorgang ist **Finish** mit Wasser zu verdünnen und zwar im Mischungsverhältnis

Finish : Wasser von 1 : 1 Gewichtsteilen.

Der Auftrag von **Finish** sollte durch gleichmäßiges Besprühen der Bodenoberfläche (z.B. mit einer Baumspritze) erfolgen.
Wird **Finish** auf den bereits begehbaren Estrich bzw. Beton aufgebracht, ist ein verdünnen mit Wasser im Mischungsverhältnis

Finish : Wasser von 1 : 3 Gewichtsteilen

erforderlich.

Das Auftragen von **Finish** hat in der Weise zu erfolgen, dass keine Pfützenbildungen auf der Bodenoberfläche entstehen.

Verbrauch

Finish: ca. 70 - 80 g / m²

Besonders zu beachten

Beim Einsatz von **Finish** dürfen keine anderen Kunstharzdispersionen oder Zusätze beigemischt werden.

Finish nicht unter + 5° C verarbeiten.

Qualitätssicherung

Finish unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung. Für die Herstellung werden nur laufend geprüfte Einsatzstoffe verwendet.

Lagerfähigkeit

Bei frostfreier Lagerung in geschlossenen Gebinden und ohne direkte Sonneneinstrahlung ca. 10 Monate.

Lieferform

25 kg PE-Kunststoff-Kanister (recyclingfähig)

200 kg PE Fässer (im Austausch)

Lieferung

Die Lieferung der hier beschriebenen Ware erfolgt ausschließlich gemäß unseren jeweils gültigen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Diese werden weder durch den Text dieser Produktinformation noch durch Empfehlungen unserer Fachberater verändert.

Diese Technischen Informationen beruhen auf den bisherigen Erfahrungen und entsprechen dem Stand der Technik. Sie können nur allgemeine Hinweise sein, da wir im einzelnen Fall die Arbeits- und Baustellenbedingungen nicht kennen und hierauf keinen Einfluss haben.

Wir betreiben ständig Forschung und Entwicklung und behalten uns daher vor, jederzeit Produktänderungen infolge technischen Fortschritts vorzunehmen.

Mit dieser PRODUKTINFORMATION werden alle früher herausgegebenen Auflagen ungültig.

Hinweis

Bei allen Arbeiten mit Zement und Anhydritbinder wird empfohlen, die Hände vor Arbeitsbeginn mit fettfreier Hautcreme einzureiben. Nach Arbeitsende ist fetthaltige Hautschutzcreme zu verwenden.

Bei direktem Bindemittelkontakt sollten Schutzhandschuhe getragen werden.

Diese Produktinformation darf nicht geändert und nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Firma *ESTROLITH*® veröffentlicht werden; dies bezieht sich auch auf eine auszugsweise Veröffentlichung.