

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | PRODUCT'S TECHNICAL DATA SHEET

Figura Meramente Indicativa | Picture Merely Indicative
Granulometria Máxima | Maximum Granulometry: 20 mm



Nome | Name:
Coleção | Collection:
Aplicações | Applications:

MERRAZZO AFRICA
Merrazzo
Revestimentos de pavimentos, fachadas e paredes.
Floors, facades and wall cladding.

Descrição do Produto | Product Description:

Mármore compacto constituído por mármore, carbonato de cálcio e resina poliéster.
Engineered marble produced with marble, calcium carbonate and polyester resin.

Quantidade Mínima para Encomenda | Minimum Order Quantity: NÃO | NO

	Dimensões Dimensions	Espessura Thickness
Ladrilho Tiles:	300 x 300, 600 x 300, 600 x 600 mm Outras dimensões mediante pedido Other dimensions on request	12, 20 mm
Chapa Slabs:	1 830 x 1 230 mm Outras espessuras mediante pedido Other thicknesses on request	12, 20, 30 mm

Acabamentos Finishes	Polido Polished	Amaciado Honed	Envelhecido Aged	Acetinado* Satin	Bujardado* Bush-Hammered	Mate Matt	Areado* Sandy
Interior	✓	✓	✓	✓	✓	**	✓
Exterior	X	✓	X	✓	✓	**	✓
Resistência ao Escorregamento (Seco Húmido) Slip Resistance (Dry Wet)	PTV EN 14231	≤75 ≤10	≤67 ≤20	≤67 ≤15	≤70 ≤44	≤91 ≤81	** ≤64 ≤60
Informação Adicional Additional Information					-		

* Acetinado, Areado e Bujardado apenas em espessuras superiores a 20 mm | Satin, Sandy, and Bush-Hammered only in thicknesses over 20 mm

** Informação mediante pedido | Information on request

Características Técnicas Technical Characteristics	Norma Standard	Resultado Value	Classe Class
Massa Volúmica Aparente Density	EN 14617-1	2490 - 2505 kg/m³	n.a.
Absorção de Água Water Absorption	EN 14617-1	0.02 - 0.04 %	W4 ⁽¹⁾
Resistência à Flexão Flexural Strength	EN 14617-2	19.7 - 25.7 MPa	F2/F3 ⁽²⁾
Resistência ao Desgaste Abrasion Resistance	EN 14617-4	≤ 34 mm	A2 ⁽³⁾
Dureza Mohs Mohs Hardness	EN 101	3 - 4 Mohs	n.a.
Resistência ao Choque Impact Resistance	EN 14617-9	2.0 J (12 mm) 3.1 J (20 mm)	n.a.
Resistência Química Chemical Resistance	EN 14617-10	Ácido acid <60% Base alkali > 80%	C1 ⁽⁴⁾ C4
Reação ao Fogo Reaction to Fire	EN 13501-1	n.a.	A2 _{FL} - S1 - d0
Condutibilidade Térmica Thermal Conductivity	EN 12664 ISO 8302	1.1590 W/m.°C	n.a.
Coeficiente de Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Coefficient	EN 14617-11	17.3 - 18.7 x 10⁻⁶ °C⁻¹	n.a.
Resistência à Compressão Compressive Strength	EN 14617-15	115 - 140 MPa	n.a.

⁽¹⁾(W4): W4 ≤ 0.05; ⁽²⁾(F2): 12.0 ≤ F2 < 25.0; (F3): 25.0 ≤ F3 < 40.0; ⁽³⁾(A2): 36.5 ≥ A2 > 33.0;

⁽⁴⁾(C1): Mantém abaixo de 60% de brilho após 8h de ataque ácido|Keeps below 60% of the reference reflection value after 8h of acid attack; (C4): Mantém pelo menos 80% do brilho após 8h de ataque básico|Keeps at least 80% of the reference reflection value after 8h of alkali attack

n.a.: não aplicável | not applicable.

