



## MURFILL® WATERPROOFING COATING

### Dauerhaft elastischer, wasserdichter Wandschutz

- 400 % Elastisch
- Wasserdicht und wasserdampfdurchlässig
- Ausgezeichneter Widerstand gegen Alterung in normaler und industrieller Umgebung Schützt Stahlbeton vor Karbonisation und Korrosion
- Kann kombiniert werden mit Murfill®-Gewebe für eine zusätzliche mechanische Armierung und

# MURFILL® WATERPROOFING COATING

## BESCHREIBUNG

Eine elastische, rissüberbrückende und wasserdichte Fassadenbeschichtung. Die mikroporöse Struktur sorgt dafür, dass der Untergrund atmungsaktiv bleibt. Gebrauchsfertig und einfach auf jeder Fassade aufzutragen. Mit anderen Worten: Fassadenschutz mit wasserdichten Garantien.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Beschichtung und Abdichtung von Mauern und Fassaden.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³):	1,33 - 1,37 g/cm³ (weiß)
Glanzgrad:	Semi-Matt
Glanzgrad bei 60°:	81-0%
Glanzgrad bei 85°:	13-16%
Feststoffgehalt in Gewicht:	60 - 63%
Feststoffgehalt in Volumen:	47 - 50%

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/R.F. 50%

Klebfrei:	45 Minuten
Griffest:	+ 8 Stunden
Überstreichbar:	24 Stunden
Durchgehärtet:	± 2 Tage

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

300 µm (Ergiebigkeit: 400 g/m²)

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

140 µm (Ergiebigkeit: 400 g/m²)

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

- In Kombination mit Gewebe (> 1,3 kg/m²).
- 300 - 600 g/m² pro Schicht abhängig vom Anwendungsverfahren und vom Untergrund.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Auf alte, bereits gestrichene Untergründe (in gutem Zustand) direkt auftragen, nach gründlichem Abbrüsten. Kreidende Farben oder Untergründe vorab behandeln mit Primer 44HS oder mit PegaFix wenn die alte Farbschicht (Acrylfarbe oder Murfill Waterproofing Coating) durch die Lösemittel vom Primer 44HS angegriffen wird. Neue oder nicht gestrichene Untergründe: auf porösen Materialien erst eine Schicht Primer 44HS oder PegaFix anbringen. Auf glatte, nicht poröse Untergründe eine Schicht Pegalink Weiß oder eine Schicht Noxyde (mit Ausnahme der weißen Farbe) verdünnt mit ± 20% Wasser streichen. Risse < 0,5 mm breit: auffüllen mit Murfill Waterproofing Coating. Risse > 0,5 mm breit: dichten mit Fill-Om-D oder Mur-Filler. Aktive Risse überbrücken mit Murfill-Gewebe.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrütteln

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur mindestens 5°C und R.F. höchstens 80%.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt und dick auftragen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt und dick auftragen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Eventuell verdünnen mit 2 bis 5% Wasser.

Düse: 18 - 23 / Druck: 200 Bar.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nicht möglich.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	25 g/l max.
VOC-Kategorie:	A/i
VOC-Grenzwert:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum in geschlossener Originalverpackung, wenn gelagert in einem trockenen und gut ventilierten Raum, nicht in der vollen Sonne, und bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

**Ausgabedatum:** 19/04/2022

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Shadon Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
35, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu