REYNCHEMIE NV/SA
Industrieweg 25
Tel. +32-51-24.25.27
B-8800 ROESELARE (Belgium)
reynchemie@reynchemie.com

Uw partner in restauratie en renovatie
Votre partenaire en restauration et rénovation
Your partner in restauration and renovation

RC SILOXCOAT FOND L

AGENT DE FIXATION ET PRIMAIRE À BASE D'EAU POUR FAÇADES

Peintures

AVANTAGES RC SILOXCOAT FOND L

- ✓ Excellente perméabilité à la vapeur d'eau classe V1 : valeur Sd < 0,1m
- ✓ Bon pouvoir de dissimulation
- ✓ Application en douceur, sans éclaboussures
- ✓ Longue durée d'ouverture

Description

Primaire à base d'acrylate renforcé au siloxane, à base d'eau.

Fixateur et apprêt en un seul produit pour les façades.

- Comme couche de fond sur les supports minéraux et les anciennes couches (peinture) altérées.
- Comme apprêt pour RC SILOXCOAT L.

Propriétés

- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau classe V1 : valeur Sd < 0,1m
- Excellente imprégnation
- Bon pouvoir de dissimulation
- Application en douceur, sans éclaboussures
- Longue durée d'ouverture

Support

Uniquement sur les substrats minéraux
La surface doit toujours être propre et sèche.
Les moisissures, algues ou mousses tenaces doivent être traitées avec RC OS 2 (procédure : voir fiche technique), puis nettoyées à fond. Laissez la surface sécher complètement.

Consommation

Le rendement pratique est considérablement influencé par le rugosité et la porosité du substrat, l'épaisseur de la couche appliquée ou les pertes avec l'application par pulvérisation ± 6 - 8 m^2/litre.

Caractéristiques techniques

Densité (à 20°):	1,40 (± 0,05) g/cm^3
Teneur en solides:	En poids: 55 (± 2) % En volume: 39 (± 2) %
Liant:	Acrylate/siloxane
Odeur:	Typique
Couleur:	Voir étiquette
Apparance:	Transparent (dans la boîte blanc laiteux si non coloré).
Viscosité (à 20°):	100 s 4 mm (DIN 53211°)
Solvants:	Aucun
Teneur en COV:	< 25 g/l
perméabilité à la vapeur d'eau	classe V1 valeur Sd < 0,1m

Temps de séchage

Sans poussière : 20 min
Sec : 2 heures
Peut être repeint après 4 heures (20°C).

Sécurité

Consultez la fiche de données de sécurité la plus récente.

Remarque

Température ambiante: entre +8°C – 25°C et une humidité atmosphérique n'excédent pas les 85%.

Nettoyage des outils

Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

Stockage / Durée de conservation

- Minimum 18 mois dans l'emballage d'origine non ouvert dans un endroit à l'abri du gel.
- Laisser sécher les résidus de matériau et les éliminer avec l'emballage par les canaux appropriés.

Conditionnement

10 litres (réf. A11179).

Notice légale
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.